

	FISA TEHNICA Nr. 159			
	Denumirea comerciala		DANKE EXTERIOR Email lucios pentru exterior	
	Valabila de la data de 16.03.2010			
	Editia 1	Revizia 1		

1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

1.1. DANKE EXTERIOR este o vopsea lucioasa avind la baza rasina alchidica, pigmenti, solventi organici, sicativi, aditivi si este utilizata pentru acoperirea si protejarea suprafetelor din metal, lemn, zidarie neutra conferindu-le acestora un aspect placut. Este utilizata pentru acoperirea suprafetelor noi, dar si pentru reacoperirea suprafetelor deja vopsite.

1.2. Elemente caracteristice principale: buna putere de acoperire, aderenta si duritate buna, rezistenta buna la solicitari mecanice; rezistenta la intemperii cu agenti antirugina

1.3. Tonuri de culoare: alb , bej , negru , gri luminos , maro ciocolatiu , verde deschis ,verde inchis , rosu oxid , maro deschis , rosu inchis , albastru inchis , galben mustar , gri metal ,ocru, crem, somon, maro roscat, visiniu.

2. CARACTERISTICI TEHNICE.

Aspect produs:	lichid vascos, omogen
Densitate, g/cm ³	0.99 – 1.23 (± 0,02, in functie de tipul de culoare)
Continut de substanta nevolatila,%	51- 66 (± 2, in functie de tipul de culoare)
Vascozitate ca timp de scurgere (cupa DIN Φ4mm, 20 °C)	180 - 270

3. COMPATIBILITATE.

Nu se recomanda amestecarea vopselei lucioase **DANKE EXTERIOR** cu alte produse peliculogene.

4. DETALII DE APLICARE.

Dupa pregatirea corespunzatoare a suportului prin sablare, curatire mecanica, degresare, desprafuire, vopseaua **DANKE EXTERIOR** se aplica prin pensulare sau pulverizare in urmatoarele sisteme ce au ca destinatie:

A. Suprafete de baza din lemn noi la interior

1. Eventual chituire, spacluire cu chit de cutit
2. Strat 1 de Vopsea lucioasa DANKE EXTERIOR nediluata
3. Strat 2 de Vopsea lucioasa DANKE EXTERIOR nediluata

B. Suprafete de baza din lemn noi, la exterior

1. Impregnare cu DEUTEK Grund pentru lemn ~~und pentru lemn~~
2. Eventual chituire, spacluire cu chit de cutit ~~cutit~~
3. Strat 1 de Vopsea lucioasa DANKE EXTERIOR nediluata
4. Strat 2 de Vopsea lucioasa DANKE EXTERIOR nediluata.

C. Vopsitorie de renovare pe vopsitorii vechi rezistente

1. Strat 1 de Vopsea lucioasa DANKE EXTERIOR nediluata
2. Strat 2 de Vopsea lucioasa DANKE EXTERIOR nediluata.

D. Suprafete de baza din metal negrunduit, la interior

1. Grunduire cu DEUTEK Grund anticoroziv pentru metal - 1 strat .
2. Strat 1 de Vopsea lucioasa DANKE EXTERIOR nediluata
3. Strat 2 de vopsea lucioasa DANKE EXTERIOR nediluata.

E. Suprafete de baza din metal negrunduit la exterior

1. Grunduire cu DEUTEK Grund anticoroziv pentru metal)- 2 straturi .
2. Strat 1 de vopsea lucioasa DANKE EXTERIOR nediluata
3. Strat 2 de vopsea lucioasa DANKE EXTERIOR nediluata.

Detalii de aplicare.

1.	Metoda de aplicare	-	- pensulare
----	--------------------	---	-------------

			- pulverizare cu aer si air-less - cu rola
2.	Diluat / Dilutie DEUTEK diluant alchidic	%	- pensulare – nediluat - pulverizare air-less - nediluat
3.	Presiune de aplicare si marime duza,mm	bar	-pulverizare la presiune inalta = 3,5bar; duza=1,5mm -pulverizare air-less = 160bar; duza= 0,279mm
4.	Interval de reacoperire - minim - maxim	ore	12 -
5.	Interval de slefuire - minim - maxim	ore	24 -
6.	Consum specific	ml/m ²	80 – 100 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fata locului)

Dupa utilizare uneltele de lucru se spala cu DEUTEK diluant alchidic.

Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse intre + 5 si + 30⁰C.

Se recomanda o temperatura minima pentru suprafata de baza si aerul inconjurator in timpul aplicarii dar si al uscarii de de minim + 5 ⁰C.

5. AMBALARE.

Produsul vopsea lucioasa DANKE EXTERIOR se ambaleaza in recipientii de 0,75l; 2,5l; 4 l.

6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII:

Vopsea lucioasa DANKE EXTERIOR contine elemente inflamabile si volatile. La punerea in opera si depozitare trebuiesc luate masurile de protectia muncii corespunzatoare produselor peliculogene pe baza de solventi.

Se interzice contactul cu pielea; dupa utilizare mainile se spala cu apa si sapun. In cazul lucrului in camere inchise se interzice aplicarea produsului in apropierea surselor de foc deschis sau scantei electrice. Fumatul in apropierea recipientilor cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea in instalatiile in canalizare.

7. TERMENUL DE VALABILITATE este 3 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.