

Ceresit CT 13

Agent de impregnare a fațadelor

Agent de impregnare fără solvenți, transparent, pentru toate suprafețele absorbante, minerale și foarte alcaline

CARACTERISTICI

- fără solvenți
- rezistent la intemperii
- stabilitate la alcali
- permite difuzia
- penetrare puternică

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru impregnarea zidărilor de clincher, a tencuielilor, vopselelor minerale exterioare și a țiglelor.
- Pentru hidrofobizarea suprafețelor alcaline, de ex. beton, fibrociment, zidărie de calcar, a tencuielilor proaspete, a rosturilor proaspete etc.
- Pentru protejarea fațadei împotriva ploilor și a agenților atmosferici agresivi.
- Pentru împiedicarea eflorescenței, a daunelor provocate de îngheț, formarea de mușgai.
- Pentru asigurarea unei impregnări rezistente la apă în cazul fisurilor existente (fisuri de suprafață) până la o deschidere de 0,2 mm.

Nu poate fi folosit la pardoseli sau pentru izolarea pardoselilor împotriva apei subterane, a apei de suprafață, infiltrării de apă și a apei sub presiune.

A nu se folosi la tencuieli cu rășini sintetice sau la vopsele de fațadă pe bază de dispersie.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Ceresit CT 13 impregnare de fațade poate fi folosit pe suprafețele solide, portante, rezistente la îngheț, absorbante, uscate sau ușor umede. Dacă fațada a fost curățată cu apă sau după o perioadă mai lungă de ploie se va avea grijă, înainte de impregnare, ca suprafața să fie uscată.

Fisurile, rosturile, defectele și altele vor fi reparate. Geamurile, ușile și celelalte anexe, dar și suprafețele învecinate vor fi acoperite și/sau imediat după impregnare vor fi curățate cu apă.

MOD DE APLICARE

Ceresit CT 13 impregnare de fațadă va fi agitat bine în bidon înainte de folosire. Materialul va fi aplicat cu o pensulă moale sau o bidinea - în cazul suprafețelor mai mari prin procedura de pulverizare - până la saturația



suprafeței uscate, astfel încât un film cu o lungime de cca. 50 cm să se prelingă pe suprafața materialului de construcție. A se evita formarea de ceață prin pulverizare.

Pentru obținerea unei penetrări puternice se va aplica de cel puțin două ori (ud pe ud). Geamurile, părțile de construcție învecinate și alte anexe, aparate etc. vor fi acoperite, respectiv vor fi spălate imediat după impregnarea cu apă.

Aparatele de lucru se vor curăța după impregnare, cu apă. Plantele și arbuștii se vor acoperi.

Notă:

Folosiți Ceresit CT 13 decât la temperaturi de + 5°C până la + 35°C și o umiditate relativă a aerului sub 80%. Toate datele enumerate au fost obținute la temperatura de + 23°C și în condițiile umidității relative a aerului de 50%. În cazul altor condiții climatice uscarea poate fi accelerată sau încetinită.

Acoperirea cu vopseluri (Ceresit CT 42 sau Ceresit CT 44) a fațadelor se poate face după 6 luni și după grunduirea cu Ceresit CT 17.

RECOMANDĂRI

Pe lângă aceste indicații, vor fi respectate și regulile și normele diferitelor organizații și asociații de specialitate. Caracteristicile enumerate se bazează pe experiența practică și examinările tehnice. Condițiile specifice de aplicare sau de la fața locului pot fi diferite de cele descrise aici și, prin urmare, utilizarea corectă a produselor noastre se află în afara sferei noastre de influență. De aceea, dacă există dubii, se recomandă efectuarea de teste pentru a avea certitudinea că produsul corespunde cerințelor.

Responsabilitatea legală nu poate fi acceptată doar pe baza informațiilor conținute în această fișă de informații sau pe baza sfaturilor verbale oferite.

În cazul în care apar întrebări puteți solicita consiliere. Prin apariția acestei fișe tehnice toate fișele anterioare își pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

12 luni într-un spațiu răcoros ferit de îngheț.

AMBALARE

Canistre din plastic de 5 și 10 l

DATE TEHNICE

Bază:	emulsie siliconică
Densitate:	cca. 1,0 g/cdm ³
Culoare:	alb-lăptos, transparentă după uscare
Temperatura de aplicare:	de la +5°C până la +35°C
Rezistența la ploaie:	dupa cca. 4 ore
Efect:	efectul complet al impregnării după aprox 4 săptămâni pentru aprox. 8 până la 12 ani (depinde de cantitatea aplicată, volumul porilor, condiții specifice amplasamentului).
Coeficientul de absorbție	
a apei W:	< 0,5 kg/ m ² v h
Rezistența la	
difuzia vaporilor:	0 (nu poate fi măsurat)
Gata de acoperire:	după cca. 6 luni
Consum/m ² :	pentru beton și zidăriile de clincher cu absorbție mică aprox. 0,2 l, piatră de calc aprox 0,5 l, cărămidă aparentă, mortar de tencuială cca. 0,7 l
Pentru că absorbția de material impregnant depinde foarte mult de capacitatea de absorbție, este bine să se efectueze teste pe suprafețele ce urmează a se impregna pentru stabilirea exactă a consumului de material.	

Produsul este agrementat tehnic de către ICECON București cu nr. AT 016-04/471-2006



Birouri:

Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, București,
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabrică și depozite:

Șoseaua de Centură, nr. 78, Oraș Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web: www.ceresit.ro