



FISA TEHNICA

PERLE POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT

DESCRIERE PRODUS:

Se prezinta sub forma de perle de polistiren obtinute prin expandarea polistirenului ignifugat, expandabil. Perlele de polistiren sunt sferice, de diametre diferite.
Se utilizeaza in amestec cu alte materiale pentru sape usoare avand si proprietati de izolare termica.

CARACTERISTICI TEHNICE

Densitate aparenta, volumetrica – 10-11 kg/mc

Conductivitate termica – 0,042 W/mk

Temperatura maxima de utilizare (fara solicitare la compresie) : 80°C

Reactia la foc – clasa B (B/s2/d0)

AMBALARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT:

Ambalare – Perlele de polistiren expandat se ambaleaza si se livreaza in saci 250 l, 330l sau 500l.
La solicitarea clientului, se pot conveni si alte forme de ambalare.

Depozitare si transport – Perlele de polistiren expandat se depoziteaza in spatii uscate, aerise, ferite de umezeala. Nu se recomanda expunerea la radiatii solare, intemperii si surse de foc.
Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, astfel incat sa se asigure integritatea produsului pe timpul transportului.

MASURI DE SECURITATE SI IGIENA:

Se interzice prezenta surselor de foc deschis (scantei, flacari, etc.). De asemenea, se interzice utilizarea echipamentelor electrice si a uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la manevrarea substantelor inflamabile. Pentru stingerea incendiilor, se recomanda CO₂, spuma chimica sau nisip.

GARANTIE

Produsul este garantat 24 de luni de la data fabricatiei, cu conditia respectarii conditiilor de depozitare, manipulare si transport.

SC EQUATOR GROUP S.R.L.

Adresa: **RACARI**, Strada Ana Ipatescu nr. 241, **DAMBOVITA, ROMANIA**

Tel: + 40 245 658 550; Fax : + 40 245 658 161; www.equator.ro; e-mail: info@equator.ro;

Nr. de inregistrare J 15/695/2005 Cod Fiscal : RO 17708860