

F I S A T E H N I C A
ECO PLACOFIX POLISTIREN

- adeziv pentru lipire și șpăcluire –

Mortar adeziv utilizat la lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat, la interior sau exterior.

Suportul mineral: Suprafața suport trebuie să fie stabilă, plană, întărită, uscată și fără praf, murdărie, var, grăsimi, ceară și reziduuri de vopsea pe bază de ulei.

Punere în operă:

Preparare: conținutul unui sac de 23 kg se adaugă treptat în 4,5 – 5,5 litri de apă curată și rece și se amestecă neîntrerupt utilizând un agitator mecanic, până la obținerea unei paste omogene, fără aglomerări. Materialul se lasă 5 minute în repaus, după care se amestecă din nou.

Lipire: Lipirea se face prin metoda perimetrală și a punctului. Astfel, adezivul trebuie aplicat pe marginile plăcii într-un strat de cca. 3- 5 cm lățime și în cel puțin trei puncte de lipire (de mărimea unei palme) pe mijlocul plăcii.

Șpăcluire: Produsul se aplică pe suprafața suport pregătită în prealabil cu gletiera, la grosimea de 2 - 6 mm. Plasa din fibră de sticlă aplicată peste produsul umed trebuie presată ușor cu ajutorul unui dreptar. Produsul care acoperă plasa trebuie nivelat și finisat. Dacă mai este necesară aplicarea unui strat de material adeziv, pentru a obține grosimea dorită, produsul trebuie aplicat înaintea uscării și întăririi primului strat. Plasele din fibră de sticlă se aplică de sus în jos, iar suprapunerea se face pe cel puțin 10 cm.

Recomandări: Produsul se aplică atunci când temperatura aerului, produsului și a suprafeței suport este cuprinsă în intervalul 5°-30°C. După aplicare, produsul se va proteja împotriva ploii, vântului sau de acțiunea directă a razelor solare pe întreg parcursul procesului de uscare/întărire.

Finisare: timpul de uscare înaintea aplicării unor finisaje ulterioare este de minim 7 zile.

Consum:

Lipire și șpăcluire: cca. 4 kg/m², în funcție de stratul suport

Timp de punere în operă: până la 120 min, în funcție de condițiile climatice

Depozitare, termen de valabilitate: Produsul trebuie păstrat în ambalajul original, protejat de umiditate și acțiunea directă a razelor solare. În cazul respectării indicațiilor de depozitare, perioada de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației. Data fabricației este tipărită pe ambalaj.

Categoria conform normelor chimice

Simbol: Xi – iritant

Produsul conține ciment Portland, carbonat de calciu și nisip.

R 36/37/38: Iritant pentru ochi, căile respiratorii și pentru piele.

R41: Prezintă riscuri pentru sănătatea ochilor.

R 43: Poate cauza iritare prin contact cu pielea.

S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S22: A nu se inhala praful.

S 24/25: Evitați contactul cu pielea și ochii.

S 26: În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist.

S 28: După contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă.

S 37: A se purta mănuși corespunzătoare.

S 38: În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta echipament respirator corespunzător.

S 29/35: Nu goliți la canalizare, aruncați acest produs și ambalajul său într-un loc sigur.