

MTI80

TINCI PENTRU FINISAREA SUPRAFEȚELOR TENCUITE

Mortar rezistent la cicluri de îngheț-dezgheț, cu aderență mare la tencuieli și betoane.

EXEMPLE DE APLICARE

- Tencuiala drișcuită fin a fațadelor, ca strat suport pentru vopsea sau tencuieli decorative.
- Finisarea suprafețelor soclurilor și gardurilor.
- Reparații ale tencuielilor.
- Lucrări mărunte de zidărie.

DOMENIU DE APLICARE

MTI80 este utilizat la repararea și finisarea tencuielilor tradiționale sau a betoanelor, la interiorul sau exteriorul clădirilor. Se mai poate utiliza și pentru șpăcluirea totală sau parțială a stratului suport înaintea placării cu plăci ceramice sau plăci termoizolante, la executarea lucrărilor clasice de tencuială și la lucrări mărunte de zidărie.

Suprafețele pe care s-a aplicat MTI80 se pot vopsi ca atare sau, dacă este necesar un finisaj superior, se pot finisa cu gleturile Baumix: GLC46, GLF48 și GLI49.

PUNERE ÎN OPERĂ

Înainte de aplicare se va face verificarea stratului suport: se va urmări ca acesta să fie rezistent, curat, lipsit de impurități care pot micșora aderența (grăsimi, bitum, praf).

Materialul se prepară prin amestecare mecanică, în proporție de 25 kg pulbere la 6 litri apă. Consistența materialului se poate ajusta prin adăugarea sau reducerea cantității de apă de preparare.

Pentru obținerea performanțelor maxime ale materialului este necesară reamestecarea după 10 minute.

Înainte de aplicarea tinciului se recomandă udarea straturilor suport realizate recent.

Amorsarea cu grund GRD05 este necesară în cele mai multe situații din cauza temperaturilor exterioare ridicate. Toate straturile suport cu umiditate remanentă mică (puternic absorbante) se vor amorsa.

Este preferabil să nu se lucreze pe suprafețe expuse direct la soare. Totuși, dacă nu există alternativă, este necesară mărirea cantității de apă de amestecare și protejarea respectivelor suprafețe cu prelate etc.

Modul de lucru la punerea în operă a MTI80 este cel tradițional: aplicare cu fierul de glet apoi, după ce materialul se întărește suficient, stropirea suprafeței cu bidineaua și drișuire cu o drișcă din polistiren.

- *Permeabil la vaporii.*
- *Culoare gri.*
- *Randament: 8 m²/sac.*



CONSUM

Randamentul materialului este de 1,4 kg pentru acoperirea unui metru pătrat la grosime de 1 mm.

Consumul depinde de calitatea suportului pe care se efectuează finisarea. El poate varia în general între 2,5 și 3 kg/m².

DATE TEHNICE

Compoziție	ciment, substanțe minerale și aditivi sintetici
Densitate	1,4 kg/l
Proporții amestec	25 kg praf în 6 litri apă
Culoare	gri
Timp de punere în operă	aprox. 1,5 ore
Temperatură de aplicare	5°C – 35°C
Timp de uscare	minim 2 ore

AMBALARE

Saci de 25 kg.

DEPOZITARE

12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în ambalajul original, ferit de umiditate.

PRECAUȚII LA PREPARARE ȘI UTILIZARE

Conține ciment, care în contact cu ochii și mucoasele poate produce iritații. Se recomandă folosirea mănușilor de protecție. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Verificați fișa tehnică de securitate a produsului.

Notă

Informațiile cu privire la modul și tehnica de punere în operă conținute în această fișă tehnică sunt rezultatul celor mai bune cunoștin-

țe ale noastre asupra produsului. Totuși, ele nu pot acoperi și nu se pot substitui cunoștințelor generale din domeniul construcțiilor, nu pot influența condițiile specifice de punere în operă și nu pot garanta calitatea execuției. De aceea, utilizatorii acestui produs trebuie să se asigure că acesta este corespunzător aplicației urmărite, că au cunoștințele și îndemânarea necesare punerii în operă. Utilizatorul trebuie să respecte legislația și normele în vigoare din domeniul construcțiilor și poartă întreaga responsabilitate asupra consecințelor utilizării produsului.



pentru profesioniști

S.C. Baumix s.r.l.

Str. Conului, nr. 8, Parcul Industrial Ploiești, Cod poștal 100213, Jud. Prahova
Tel: 0244 516020, 0244 516021, Tel verde: 0800 080141, Fax: 0244 516011
E-mail: office@baumix.ro, www.baumix.ro.