

PRIMUS UniForm

Mortar pentru tencuieli driscuite fin

Caracteristici

- Rezistent la cicluri de îngheț-dezghet
- Permeabil la vapori
- Aderenta excepțională la tencuieli și betoane
- Culoare gri

Exemple de aplicare

- Tencuiala driscuită fin a fatadelor, ca strat suport pentru vopsea sau tencuieli decorative
- Finisarea suprafețelor soclurilor și gardurilor
- Reparații ale tencuielilor
- Lucrări marunte de zidărie

Domeniu de aplicare

PRIMUS UNIFORM este utilizat la repararea și finisarea tencuielilor tradiționale sau a betoanelor, la interiorul sau exteriorul clădirilor.

PRIMUS UNIFORM se mai poate utiliza și pentru spacluirea totală sau parțială a stratului suport înainte așezării cu plăci ceramice sau plăci termoizolante, la executarea lucrărilor clasice de tencuială și la lucrări marunte de zidărie.

Suprafețele pe care s-a aplicat **PRIMUS UNIFORM** se pot vopsi ca atare sau, dacă este necesar un finisaj superior, se pot finisa cu gletul Primus UltraFin.

Punere în opera

Înainte de aplicare se va face verificarea stratului suport: se va urmări ca acesta să fie rezistent, curat, lipsit de impurități care pot micșora aderența (grăsimi, bitum, praf).

Materialul se prepară prin amestecare mecanică, în proporție de 25 kg pulbere la 6 litri apă. Consistența materialului se poate ajusta prin adăugarea sau reducerea cantității de apă de preparare.

Pentru obținerea performanțelor maxime ale materialului este necesară reamestecarea după 10 minute.

Înainte de aplicarea tencuielii se recomandă udarea straturilor suport realizate recent.

Amorsarea cu grund **GRD 05** este necesară în cele mai multe din cazuri din cauza temp. exterioare ridicate. Toate straturile suport cu umiditate remanentă mică (puternic absorbante) se vor amorsa.

Este preferabil să nu se lucreze pe suprafețe expuse direct la soare. Totuși, dacă nu există alternativă, este necesară mărirea cant. de apă de amestecare și protejarea respectivelor suprafețe cu prelate, etc.

Modul de lucru la punerea în opera a Baumix **PRIMUS UNIFORM** este cel tradițional: aplicare cu fierul de glet apoi, după ce materialul se întărește suficient, stropirea suprafeței cu bidineaua și driscuire cu o driscă din polistiren, etc.

Consum

Randamentul materialului este de 1,14 kg pentru acoperirea unui metru patrat la grosime de 1mm.

Consumul depinde de calitatea suportului pe care se efectueaza finisarea. El poate varia in general intre 2,5 si 3 kg/m².

Date tehnice

Compozitie	Ciment,substante minerale si aditivi sintetici
Densitate	1,14 kg/l
Proportii de amestec	25 kg praf in 6 litri apa
Culoare	gri
Timp de punere in opera	Aprox 1,5 ore
Temperatura de aplicare	5°C – 35 °C
Timp de uscare	min 2 ore

Ambalare

Saci de 25 kg.

Depozitare

12 luni de la data fabricatiei inscrisa de ambalaj, in ambalajul original, ferit de umiditate.

Nota

Baumix nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea aplicarii acestui produs. Se recomanda, inainte de efectuarea aplicatiilor, efectuarea de probe concludente.