

# Caparol ProjektPutz R și K

Tencuială decorativă structurabilă, pe bază de dispersii acrilice



## Descrierea produsului

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domeniu de aplicare          | <p>Caparol ProjektPutz este o tencuială structurabilă, pe bază de dispersii acrilice, cu o structură tip R - „zgâriată” sau tip K - „bob lângă bob”, recomandată pentru aplicări pe suprafețe exterioare. Ideală ca strat de finisare a sistemelor de termoizolație.</p> <p>Nu sunt recomandate suprafețele cu eflorescențe de sare, precum și suprafețele din material plastic sau lemn.</p>                                                                                          |                                                                                                                           |
| Proprietăți                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ permeabilă la vapori de apă</li> <li>■ rezistentă la intemperii și la factorii de mediu</li> <li>■ ecologică, cu miros plăcut</li> <li>■ prelucrare ușoară</li> <li>■ robustă</li> <li>■ diluabilă cu apă</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Ambalaj/Capacitate recipient | 25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Culoare                      | <p>Alb</p> <p>Caparol ProjektPutz se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress. Pentru a evita eventualele greșeli de nuanțare, verificați exactitatea culorii înaintea aplicării produsului. Cantități mici de tencuială se pot nuanța și manual cu max. 5% coloranți CaparolColor sau Amphi-Color.</p> <p>Disponibilă și ca produs gata nuanțat, în 10 nuanțe special selecționate: Amazonas, Aprikose, Cognac, Granat, Madeira, Mais, Mandarin, Marone, Muskat și Terra.</p> |                                                                                                                           |
| Grad de luciu                | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| Depozitare                   | <p>La rece, uscat și ferit de îngheț. Se protejează de lumina directă a soarelui.</p> <p>Valabil 24 luni de la data fabricației, în recipiente originale, închise etanș.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Date tehnice                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer <math>s_d H_2O</math>:</li> <li>■ Coeficient de absorbție a apei:</li> <li>■ Consistență</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>pe Capatect Klebepachtel 186 M: clasa V2, conform EN ISO 7783-2</p> <p>clasa W2, conform EN 1062-3</p> <p>păstoasă</p> |



| Nume Produs             | Structură                 | Granulație (mm) | Consum cca. (kg/m <sup>2</sup> ) |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Caparol ProjektPutz R20 | Structură „zgâriată”      | 2,0             | 2,4 - 2,6                        |
| Caparol ProjektPutz K15 | Structură „bob lângă bob” | 1,5             | 2,4 - 2,7                        |

Acestea valori sunt orientative, neluându-se în considerare pierderile de material la aplicare. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe. De asemenea, trebuie luate în considerare variații ale acestor consumuri datorită caracteristicile stratului suport și a condițiilor de aplicare.

## Prelucrare

### Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, solide (fixe), portante și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice precum și vopselele minerale fără capacitate portantă. Straturile portante se curăță uscat sau umed.

Mucegaiul, mușchii sau algele se înlătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Suprafața se spală bine cu Capatox și se lasă să se usuce.

Suprafețele murdare de fum industrial sau funingine se spală cu jet de apă sub presiune cu adaos de detergenti, în conformitate cu dispozițiile legale.

### Mod de aplicare

Tencuiala se aplică într-un strat uniform, la grosimea granulelor, cu fierul de glet inoxidabil. Stratul proaspăt aplicat se prelucurează cu o drîșcă din plastic sau PU, în vederea obținerii structurii dorite: tencuiala tip K se structurează circular, iar tencuiala tip R se structurează orizontal, vertical sau circular.

Unealta aleasă pentru structurare influențează aspectul final al suprafeței, așadar se impune folosirea aceleiași unelte pe aceeași suprafață. În cazul aplicării prin pulverizarea, alegerea duzei se face în conformitate cu granulația tencuielii. Presiunea de lucru trebuie să fie de 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar).

Se va acorda o atenție deosebită ca aplicarea prin pulverizare să se facă într-un strat uniform, evitându-se suprapunerile de material între etajele schelelor. Pentru a obține o suprafață structurată uniform, suprafețele alăturate se vor structura de același aplicator.

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile (îmbinări între straturi), a dungilor inestetice pe suprafața finisată, este necesară prezența unui număr suficient de aplicatori pe schelă, care să aplice materialul „ud pe ud”, fără întrerupere, dintr-o singură trecere.

Prin folosirea nisipului natural sunt posibile mici variații ale nuanțelor. De aceea se vor folosi pe aceeași suprafață numai materiale cu număr de șarjă/colorate identic, în caz contrar, materialele se vor amesteca bine între ele pentru a se evita obținerea unor nuanțe diferite.

Caparol ProjektPutz nu este recomandat pentru suprafețe orizontale cu acumulare de apă

### Instrucțiuni de aplicare

Ca strat de grund sau strat intermediar se aplică produsul Caparol Putzgrund, care se nuanțează într-o nuanță similară tencuielii decorative. Stratul de grund respectiv stratul intermediar trebuie să fie bine uscat înaintea aplicării stratului de finisaj.

#### Sisteme de termoizolație

*Mase de armare minerale noi:*

Se grunduiesc cu Caparol Putzgrund.

#### Tencuieli din grupele de mortare P II și P III:

Pot fi finisate după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă după 2 săptămâni, la cca. 20°C și 65% umiditate relativă a aerului. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, cum e vântul sau ploaia, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal scade riscul apariției eflorescențelor de var, astfel că aceste tencuieli pot fi acoperite (finisate) după doar 7 zile de așteptare.

#### Tencuieli vechi:

Reparațiile tencuielilor trebuie să fie bine întărite și uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. și un strat intermediar cu Caparol Putzgrund. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund cu DupaGrund și un strat intermediar cu Caparol Putzgrund.

#### Beton:

Suprafețele de beton cu depozite de murdărie sau cu strat făinos se curăța mecanic sau cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Pe tencuielile foarte poroase, ușor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. Pe suprafețele făinoase se aplică un strat de grund cu DupaGrund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p><b>Suprafețe cu vopsea pe bază de dispersie, portante, mate</b><br/> Suprafețele mate, ușor absorbante, se acoperă (finisează) fără o pregătire prealabilă. Straturile vechi murdare, cretoase, se curăță cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. În cazul altor tipuri de curățare (spălare, periere, pulverizare) se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.</p> <p><b>Vopsele silicatiche portante:</b><br/> Se vopsesc cu produse Sylitol sau AmphiSilan.</p> <p><b>Suprafețe crăpate de tencuială sau beton:</b><br/> Se vopsesc cu Cap-elast.</p> |
| Condiții de prelucrare   | În timpul aplicării și în faza de uscare, temperatura stratului suport și a aerului nu poate scădea sub + 5°C sau depăși + 30°C. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, ceață sau în condiții de umiditate ridicată. Dacă este cazul, protejați fațada cu ajutorul prelatelor pentru schele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uscarea/Timp de uscare   | La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, tencuiala este uscată la suprafață după 24 de ore. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după cca. 2-3 zile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Curățarea echipamentului | Tencuiala se usucă fizic prin evaporarea umidității. În sezonul rece sau în condiții de umiditate ridicată, se va păstra un timp de uscare prelungit. Pentru a proteja suprafața pe perioada uscării împotriva expunerii la ploaie, se vor folosi prelate pentru schele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pregătirea materialului  | Se face imediat după utilizare, cu apă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | Conținutul găleții se omogenizează cu ajutorul unui mixer, cu turație limitată la max. 400 rot./min. înainte de aplicarea produsului.<br>Atunci când este necesar, materialul se poate dilua cu apă în vederea reglării consistenței; în cazul aplicării manuale cu max. 1 %, în cazul aplicării mecanizate cu max. 2 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Recomandări

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicații de pericol/<br>Sfaturi de securitate<br>(valabil la data publicării) | A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Folosiți în timpul șlefuirii filtru de praf P2. Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. În caz de înghițire, a nu se provoca vomă; se consultă imediat medicul și i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. A nu inspira vapori/aerosolii formați la pulverizare. |
| Dezafectare                                                                    | Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau gunoi menajer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Date de securitate/<br>Identificarea pericolelor și transport                  | Vezi fișa cu date de securitate a produsului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valoare limită admisă de UE<br>pentru conținutul COV                           | al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cod produs Vopsele și lacuri                                                   | M-DF02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Compoziție                                                                     | Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, pigmenți, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consultanță tehnică                                                            | În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.<br>În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.                                                                                                                                          |
| Suport tehnic                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |