

Ceresit CL 55

Soluție de curățat universală
Soluție concentrată pentru îndepărtarea petelor de var și ciment

CARACTERISTICI

- curăță eficient
- randament optim
- domeniu larg de utilizare

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru curățarea betoanelor și zidărilor aparente, a plăcilor cu cărămidă aparentă sau plăci ceramice, a pavajelor din piatră naturală, teracote și mozaicuri.
- Pentru curățarea petelor rezistente de ciment sau var, a crustelor de ciment și eflorescențelor de carbonat de calciu, a pietrei și urmelor de rugină.

Nu se pretează pentru curățarea marmurei sau a plăcilor naturale calcaroase.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele de curățat se vor umezi foarte bine în prealabil. Se vor îndepărta mecanic toate urmele de material în relief. Plăcile ceramice trebuie să fie rezistente la acțiunea acizilor.

Dacă există dubii asupra rezistenței suprafeței de curățat, se recomandă efectuarea de teste preliminare. Zonele sensibile se vor proteja cu folie de polietilenă.

MOD DE APLICARE

Ceresit CL 55 se va dilua în funcție de gradul de murdărire al suprafețelor. Soluția se va aplica prin pensulare și se va lăsa să acționeze timp de 5 minute.

Curățarea se va face cu o perie tare, prin frecare energetică.

Suprafețele se vor spăla ulterior cu apă din abundență.

RECOMANDĂRI

Utilizați Ceresit CL 55 în condiții uscate și la temperaturi între 5°C și 30°C.

Nu se vor folosi recipiente sau scule metalice.

Ceresit CL 55 conține acid fosforic și este iritant.

Protejați pielea și ochii.

Se vor folosi mănuși și ochelari de protecție.



În caz de contact cu pielea se va clăti cu apă din abundență.

În cazul contactului cu ochii se va consulta medicul.

Îmbrăcămintea îmbibată se va schimba imediat.

Nu se va vărsa la canalizare.

În cazul scurgerilor accidentale se va turna apă din abundență.

Culoare: verde.

DEPOZITARE

În spații uscate se poate păstra timp de 12 luni. Bidoane de plastic de 1 l sau 3 l.

DATE TEHNICE

Bază:	Acid anorganic
Densitate:	1,14 kg/ dm ³
Diluare:	1:5 până la 1:10
pH:	1,8
Temperatura de punere în operă:	5°C - 30°C
Consum:	50 - 200 ml/ m ²

**Birouri:**

Str. Daniel Danielopolu, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, București,
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabrică și depozite:

Șoseaua de Centură, nr. 78, Oraș Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web: www.ceresit.ro