


Ceresit - Ceretherm

CT 77



Tencuială mozaicată, granulație 0,8-1,2 mm

Tencuială decorativă în straturi subțiri pentru exterior și interior

CARACTERISTICI

- disponibilă în 38 de culori
- 9 culori cu granulație de marmură
- gata preparată
- rezistentă la condițiile atmosferice
- rezistentă la abraziune
- întreținere ușoară

DOMENII DE UTILIZARE

Tencuiala Ceresit CT 77 poate fi folosită pentru acoperirea suprafețelor de beton, tencuieli tradiționale, suprafețe din gips-carton, plăci aglomerate etc. Ceresit CT 77 conține rășini și granule colorate. Aplicarea se face cu o gletieră de oțel inoxidabil. După aplicare se obține o tencuială colorată, cu aspect de mozaic. Ceresit CT 77 este recomandat în special pentru suprafețele expuse la abraziune, în interiorul clădirilor, de ex. la ieșiri, pe coridoare, pe casa scărilor. La exterior produsul este ideal pentru suprafețele care se murdăresc repede: pe postamente, balustrade, glafurile ferestrelor și ușilor, socluri. În cazul fațadelor cu soclu neprotejat (respectiv fără hidroizolație între soclu și trotuar) se recomandă refacerea hidroizolației printr-un cordon de bitum sau prin aplicarea unui cordon de mortar Ceresit CR 65 (într-un șanț tăiat în prealabil pe tot perimetrul soclului).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Produsul Ceresit CT 77 poate fi aplicat pe suprafețe rezistente, netede, uscate și pe care nu există grăsimi, bitumuri, praf sau alte substanțe care ar putea împiedica aderența:

- tencuieli pe bază de ciment și var-ciment (cu o vechime mai mare de 28 de zile, umiditate = 4%), beton (cu o vechime mai mare de 3 luni, umiditate = 4%) - amorsate cu vopsea-grund Ceresit CT 16;
- straturi protejate cu plasă din fibră de sticlă, realizate din mortar Ceresit CT 85 (cu o vechime mai mare de 3 zile) - grunduite cu vopsea-grund Ceresit CT 16 (sistemul Ceresit VWS);
- suprafețe din gips (doar în interiorul clădirilor) cu o umiditate mai mică de 1% - grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17 și apoi cu vopsea Ceresit CT 16;
- plăci aglomerate (cu o grosime = 19 mm), din gips și gips-carton (doar în interiorul clădirilor), fixare în



conformitate cu indicațiile producătorului plăcilor - grunduite înainte cu produsul Ceresit CT 17 și apoi cu vopsea Ceresit CT 16;

- straturi de zugrăveală (doar în interiorul clădirilor) rezistente, cu o bună aderență - grunduite cu vopsea Ceresit CT 16
- suprafețe din beton armat - grunduite de două ori cu vopsea Ceresit CT 16.

Suprafețele cu denivelări și cu defecțiuni trebuie nivelate și reparate înainte de aplicarea produsului. În cazul tencuielilor tradiționale și suprafețelor din beton se pot aplica straturi de nivelare cu Ceresit CT 85. Murdăria, straturile cu rezistență scăzută sau straturile de vopsele elastice, de var sau de adeziv trebuie înlăturate în totalitate. Suprafețele absorbante trebuie mai întâi grunduite cu produsul Ceresit CT 17 și după cel puțin 4 ore - cu vopsea Ceresit CT 16. Ceresit CT 77 se poate aplica după uscarea completă a vopselei Ceresit CT 16.

Tencuiala se poate strica dacă podeaua este supusă la umezeală, de aceea trebuie ca în locurile în care gradul de umiditate este ridicat să se realizeze un strat de izolare.

MOD DE APLICARE

Amestecați produsul cu ajutorul unui mixer electric. Dacă este necesar, puteți adapta consistența materialului la condițiile de aplicare, adăugând o cantitate mică de apă și amestecând cu grijă. Nu folosiți instrumente și recipiente ruginite! O cantitate prea mare de apă va face imposibilă utilizarea produsului.

Ceresit CT 77 se aplică într-un strat la grosimea granulelor, cu ajutorul unei gletiere ținute în poziție oblică.

Nu stropiți cu apă! Nu drisculiți!

Lucrați fără întrerupere pe o singură suprafață folosind material cu aceeași consistență. În cazul în care este necesar să întrerupeți lucrările, lipiți o fâșie de bandă adezivă care să delimiteze suprafața respectivă, aplicați tencuiala, nivelați-o și apoi îndepărtați banda adezivă. După întrerupere, continuați din locul astfel delimitat. Marginile suprafeței executate anterior pot fi fixate cu ajutorul unei benzi adezive.

Instrumentele și petele de Ceresit CT 77 se spală cu apă, iar resturile întărite se îndepărtează mecanic.

Notă:

Lucrările trebuie efectuate într-un mediu uscat, la o temperatură a aerului și a suprafeței de +5°C - +25°C și la o umiditate a aerului mai mică de 80%. Datele tehnice au fost obținute la temperatura de +20°C și umiditatea aerului de 60%. În alte condiții este posibil ca produsul să se întărească mai repede sau mai lent.

Nu amestecați produsul cu alte tencuieli, pigmenti, rășini sau mortare. Încăperea în care se aplică produsul trebuie aerisită pentru ca mirosul acestuia să dispară. În cazul în care produsul intră în contact cu ochii, clătiți cu multă apă și cereți sfatul medicului. Produsul trebuie păstrat în locuri în care nu pot ajunge copiii.

Nu aplicați produsul pe zone expuse razelor soarelui și preveniți uscarea prematură a tencuiei.

RECOMANDĂRI

Suprafața tencuită trebuie protejată de ploaie până la uscare completă.

Se recomandă montarea unor folii protectoare peste schele. Ceresit CT 77 are o granulație naturală și de aceea se pot întâlni diferențe de nuanțe. Trebuie să folosiți materiale din același număr de lot pe aceeași suprafață. Ambalajul desfăcut trebuie închis cu grijă, iar conținutul său trebuie folosit cât mai curând posibil.

Proprietățile prezentate se bazează pe experiența practică și verificările practice. Condițiile specifice obiectului dar și utilizarea corectă și în acest fel de succes a produselor noastre nu se află în sfera noastră de influență. Din acest motiv, în caz de dubii, însușirea produsului trebuie verificată prin experiențe proprii. Răspunderea legală nu poate rezulta nici din indicațiile acestei fișe de observații, nici din consilierea orală. În caz de întrebări trebuie să solicitați consiliere.

Prin apariția acestei fișe tehnice de observații toate cele anterioare își pierd valabilitatea.

DEPOZITARE

12 luni în locuri răcoroase și în ambalajul original, fără defecțiuni.

Protejați de îngheț!

AMBALARE

Găleți de plastic de 25 kg.

DATE TEHNICE

Bază:	dispersie apoasă de rășini sintetice cu umpluturi minerale și pigmenti
-------	--

Densitate:	aprox. 1,6 kg/ ddm ³
------------	---------------------------------

Temperatură de utilizare:	de la +10°C până la +25°C
---------------------------	---------------------------

Timp de uscare:	aprox. 30 min.
-----------------	----------------

Rezistența la ploaie:

- granule 0,8 - 1,2 mm:	după aprox. 2 zile
- granule 1,4 - 2,0 mm:	după aprox. 2 zile

Cantitate utilizată

- granule 0,8 - 1,2 mm:	aprox. 3,0 kg/ m ²
- granule 1,4 - 2,0 mm:	aprox. 4,5 kg/ m ²

Produsul este agrementat tehnic de către ICECON

București:

- AT 016-04/920-2009	: ca produs aplicat separat;
- AT 016-04/570-2007	: în cadrul sistemului Ceresit Ceretherm;
- AT 016-04/890-2009	: în cadrul sistemului Ceresit Ceretherm Basic.



Birouri:

Str. Daniel Bălan, nr.4-6, sector 1, Cod 014134, București,
Tel.: (+40-21) 203.26.92, Fax: (+40-21) 204.86.55

Fabrică și depozite:

Șoseaua de Centură, nr. 78, Oraș Pantelimon, Tel.: (+40-21) 255.59.13/14, Fax: (+40-21) 255.59.09
Web: www.ceresit.ro