

Fisa tehnica

Vopsea profesionala de interior Superantischimmel

Descriere produs

Vopsea alba mata pe baza de dispersie apoasa, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici, utilizata pentru finisarea si protectia peretilor interiori, **Proprietati antipraf si antimucegai.**

Pentru toate suprafetele de baza minerale: tencuieli uzuale, tencuieli uscate, gleturi, zidarii, piatra, cărămidă, beton, prefabricate, etc. Este interzisa amestecarea produsului cu var, huma sau vopsele pe baza de solvenți organici.

Mod de aplicare :

Suprafața suport trebuie sa fie rigida, curata, uscata, desprafuita si fara urme de grăsimi. Părțile care nu sunt netede sau prezintă urme de var, huma sau vopseluri pe baza de rășini nonacrilice trebuie curatate. Înainte de folosire, conținutul din recipient se amesteca foarte bine. Toate tipurile de suport trebuie tratate în prealabil cu Amorsa de Interior diluata maxim 1:4 cu apa rece si curata. Produsul se poate aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare air-less. A nu se aplica când temperatura este sub 5°C

Consum :

8-10 mp/l/strat Consumul exact se poate stabili doar după efectuarea unor probe. După 4-6 ore suprafața poate fi revopsita. Lucrarea finala se lasa la uscat minim 24 de ore

Depozitare si ambalare:

Vopsea Lavabila de interior **Superantischimmel** se va | depozita intr-un loc uscat, la temperatura controlata, intre 5-35°C. Ambalata in galeți de 15 litri

Precautii:

- deșeuri: reziduurile uscate se indeparteaza in gunoiul menajer.
- A nu se arunca la canalizare(S29).
- A se evita aruncarea in mediu:
- Produs ecologic-nu conține substanțe periculoase:
- Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv
- A nu se lasa la indemana copiilor

Caracteristici principale :

- se aplica foarte ușor
- aderenta foarte buna la suport pregatita corespunzător
- putere buna de acoperire. Pelicula este continua, uniforma, mata
- conținut scăzut VOC
- uscare rapida

Caracteristici Tehnice :

Aspect- fluid, vâscos, omogen, fara impurități.

Densitate 20C - 1,48g/cmc Conținut de nevolatile - 52%

PH - 8-9

Vascozitate Brookfield Sp5,20rpm > 3500 Timp de uscare 23C - 24 ore

Grad de alb > 88%

Termen de valabilitate :

24 de luni, de la data înscrisa pe ambalaj, daca produsul este pastrat în următoarele condiții:
inchis ermetic, in intervalul de temperatura 5'C - 35°C, departe de surse de căldură si ferit de razele soarelui.