


MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 - AFR5

Saltea ușoară din vată de sticlă, autoportantă, comprimată cu până 1:5.

Aplicații generale

Izolație termică și fonică a pereților de compartimentare

Aplicații recomandate


Izolație termică și fonică a pereților de compartimentare ușori, cu precădere în sistemele cu gips-carton montat pe structură metalică.

Date Tehnice

Conductivitate Termică (λ_D)	0,040 W/mK	EN 13162
Reacția la foc pentru articole necașerate - conform Euroclass	A1	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200 °C	
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5kPa s/m ²	

Grosimea (mm)	Lungimea (mm)	Lățimea (mm)	Cantitatea (m ² /pachet)	Cantitatea (m ² /palet)	Rezist.termică R _p (m ² K/W)
50	12000	2 x 600	14,40	345,60	1,25
75	9000	2 x 600	10,80	259,20	1,85
100	7500	2 x 600	9,00	216,00	2,50



CE Certificat de Conformitate • **RAL** Institutul German de Certificare și Asigurarea a Calității • **EUCB** Comisia Europeană de Certificare a calității produselor din vată minerală

MW – prescurtare pentru vată minerală

EN 13162 – numărul standardului european

Ti – toleranța admisibilă la grosime

DS(T+) – stabilitatea dimensională la temperatura indicată

MU1 – permeabilitatea la vaporii de apă

AF i – rezistența la circulația aerului